三精塗料工業株式会社
〒639-1037　　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　　*E.mail ： vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ：　佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

乾燥促進剤　N_2

本品は、ウレタン樹脂塗料の無黄変タイプ硬化剤のための硬化促進剤です。

一般に無黄変タイプの硬化剤を使用すると硬化乾燥が非常に遅く、１昼夜おいても乾燥不良を生じることがしばしばあります。

従来は耐候性を目的とするため、硬化の遅いのを我慢してお使い戴いておられる場合が多いと存じます。

本製品は黄変タイプと同様の感覚でお使い戴けるようにするための促進剤です。

使用方法

塗料　　主　　剤：１００部
　　硬 化 剤：　５０部（２：１タイプの場合）
促 進 剤　Ｎ２ ：　　２部

本乾燥促進剤は、主剤に対し、１～３部程度でお使い下さい。

使用法としては、促進剤　Ｎ２をウレタンシンナーで１０倍程度希釈したものを主剤に対し、１０～２０部添加し、よくかき混ぜてから硬化剤を添加し、よく混合後、お使い戴くとよいと存じます。