三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

乾 燥 促 進 剤　A

本品は、ウレタン樹脂系塗料に添加し硬化を促進させることの出来る硬化促進剤です。

使用方法

塗料　主　剤：１００部
　　硬化剤：　５０部（２：１タイプの場合）
促進剤　Ａ　：　２部

本乾燥促進剤は、主剤に対し、１～３部程度でお使い下さい。

使用法としては、促進剤　Ａをウレタンシンナーで１０倍程度希釈したものを主剤に対し、１０～２０部添加し、よくかき混ぜてから硬化剤を添加し、よく混合後、お使い戴くとよいと存じます。

なお、湿乾型の１液タイプの塗料にもご使用できます。