



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyout/>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

ビスマチックソリューションBは、ビチューメンを主成分として、これを溶剤に溶解したものであり、化学的には非パラフィン系炭化水素を重合或は縮合反応を起こさせた、いわゆるアスファルトが主体の塗料です。

粘度	7～10 ポイズ
比重	0.95±0.02 (25℃)
不揮発分	57±1 % (JIS-K5411)
作業性	刷毛塗り作業に支障が無いこと
石油ベンジン希釈性	希釈性が充分であること
乾燥時間	3 時間以内
引火点	38 °C以上 (開放式)
発火点	400 °C
荷姿	15 kg

アスファルト系樹脂	45%
特殊変性アスファルト樹脂	12%
添加剤	2%
芳香族炭化水素系溶剤	18%
脂肪族炭化水素系溶剤	23%
合計	100%

労働安全衛生法による表示 第2種有機溶剤含有物

作業場は通気を良くして下さい



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyout/>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

平成 年 月 日

成分表

品名：ビスマチック ソリューション B

アスファルト系樹脂	45%
特殊変性アスファルト樹脂	12%
芳香族炭化水素系溶剤	18%
脂肪族炭化水素系溶剤	23%
添加剤	2%

合計	100 %
----	-------

消防法による分類	労働安全衛生法による分類
第4類 第2石油類 (引火点：32℃)	第2種有機溶剤含有 キシレン 10-20%



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

【\S0G17】

製品規格書

品名：ビスマチックソリューション

試 験 項 目	規 格 値	備 考
粘 度	120±20秒	フォードカップ #4 20℃
比 重	0.95±0.02	比重カップ 20℃
不 揮 発 分	59±2%	110℃×3時間
硬 度	5B	鉛筆ひっかき試験器
乾 燥 指触 硬化	30分未満 8時間未満	常温 20℃
碁 盤 目	100/100	1mm方眼 10×10
衝 撃 性	合 格	デュボノ式 1/2" 300g×30cm
屈 曲 性	合 格	10mm棒 180°/秒
耐 水 性	異常無し	水道水 120時間浸漬
耐 酸 性	異常無し	5%硫酸水溶液 120時間浸漬
耐アルカリ性	異常無し	5%苛性曹達溶液 120時間浸漬
暴 露	――	1ヶ月

試験は塗装後7日間自然乾燥した後に行った。