

# 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5 TEL 0743-56-8611  $\hat{I}$   $\hat{Q}$   $\hat{i}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{b}$   $\hat{a}$   $\hat{b}$   $\hat{a}$   $\hat{b}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$ 

【¥8F19】

(社)日本塗料工業会 F 塗料

## AA クリヤーラッカー

当社「AA クリヤーラッカー」は、高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された塗料で、特に作業性の良さと共に良好な仕上がりが期待でき、ステレオ、キャビネットはもとより、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

## . 特代

- 1. 高不揮発分であり肉持ちに優れる。
- 2.光沢に優れている。
- 3. スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
- 4.作業性に優れる。

## . 性状

外 観 淡黄色透明

粘 度 岩田カップ NK-2 20

希釈量	原液	30 %	50 %	60 %	70 %	80 %
粘 度	200秒	37秒	14秒	13秒	12秒	11秒

乾燥 指触:5分、 硬化:15分 (30%希釈時)

容量 16リットル、4リットル

### . 使用法

1)スプレー塗装:ラッカーシンナーにて70~80%希釈して下さい。 2)刷毛塗り塗装:ラッカーシンナーにて30~40%希釈して下さい。

#### .法規性

適合規格 JIS K5531-1992

F

消防法による規制 第4類 第1石油類

危険等級:

労働安全衛生法による規制 第2種有機溶剤含有

(社)日本塗料工業会 F No. S 1 6 0 0 1