



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611
FAX 0743-56-8621
九州出張所：佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

【¥S01K30】

(社)日本塗料工業会 F 対策塗料

AA サンディングシーラー

当社「AA サンディングシーラー」はホルムアルデヒドを含有しないF をクリヤーする塗料です。安価でありながら、肉持ち性と研磨性を重点に開発された塗料で、特に作業性の良さに特徴があります。

特徴

1. 肉持ち性に優れる。
2. 研磨性に優れている。
3. 作業性に優れる。

性状

外 観 淡黄色乳白色
粘 度 原 液：90 ku (ストマー粘度計 20)
希釈粘度：ラッカーシンナー希釈，岩田カップ NK-2，20

希釈量	原液	100%	110%	120%
粘 度	270秒	18秒	17秒	13秒

乾 燥 指触：8分 硬化：10分 (30%希釈時)
研磨可能時間：2時間

容 量 16ℓ， 4ℓ

使用方法

スプレー塗装：ラッカーシンナーにて100～120%程度希釈して下さい

法規制

消防法による規制：第4類第1石油類
危険等級

労働安全衛生法による規制：第2種有機溶剤含有

適合規格 J I S K 5 5 3 3 - 1 9 9 2

(社)日本塗料工業会 F No. S 1 6 0 0 1