



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611
FAX 0743-56-8621
九州出張所：佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

平成15年9月20日

(社)日本塗料工業会 F 対策塗料 ウッドシーラー

ウッドシーラーは木工用高級下塗り塗料として特殊合成樹脂を主成分に配合した強いヤニ止め性、強靱な塗膜及び作業性の良さに特徴がある塗料です。

．特徴

- 1．ヤニ止め性に優れる。
- 2．塗膜が強靱である。
- 3．作業性に優れる。

．性状

外 観 淡黄色透明
粘 度 原 液：98秒（岩田カップ NK-2 20）
希釈粘度：ラッカーシンナー希釈

希釈量	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
粘 度	64秒	50秒	34秒	26秒	20秒	18秒	16秒	14秒	13秒	12秒

乾 燥 指触：8分 硬化：1時間（30%希釈時）
容 量 16㍓， 4㍓
引火点 8．0 発火点 435

．使用方法

- 1．スプレー塗装：ラッカーシンナーにて80～100%程度希釈して下さい
- 2．刷毛塗り塗装：ラッカーシンナーにて30～40%程度希釈して下さい

．法規制

適合規格：JIS K5533-1992
消防法による規制：第4類 第一石油類 危険等級：
労働安全衛生法による規制：第2種有機溶剤含有
(社)日本塗料工業会 F No. S16001