



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL: <http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/>

TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/>

木工用万能着色剂

スタンダード, 濃口

本品は、そのまま生地着色にも使用することが出来、又、ラッカー、ポリウレタン樹脂塗料、アミノアルキッド樹脂塗料等にも混合可能な木工用万能着色剤です。

・特徴

1. 塗料の品種を問わず着色することが出来ます。
2. 生地着色にも使用することが出来、ケバ立ちが無く、滑らかな着色効果が得られます。
3. 耐候性に優れ、退色の心配が殆ど有りません。
4. 透明性が良く、深みのある鮮明な着色が出来ます。

・使用方法

1. 好みの色を出す場合には、原色を任意に調合して下さい。
2. 塗料を着色する場合には、薄めずにそのまま 5 ~ 10 % 程度添加し、よく攪拌して御使用下さい。
3. 生地着色する場合には、専用シンナーを御使用下さい。
4. ポリエステル樹脂塗料、水性塗料には御使用出来ません。

・種類

原 色：赤、黄、緑、青、黒

配合色：チェリー、ライトオーク、ウォルナット、ダークオーク、マホガニー

容量：16 L、4 L、2 L、1 L

濃度：スタンダード品、濃口品



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

【¥29C01】

成 分 表

F 仕様 + P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

品 名 : パワーステイン

成 分 内 容	配 合 比
染料	6
エステル系溶剤	57
ケトン系溶剤	25
グリコール系溶剤	12
合 計	100

消防法による分類	労働安全衛生法による表示
第4類 第1石油類 危険等級： (引火点 8 未満)	(第二種有機溶剤含有) 酢酸エチル 50-60% MIBK 20-30% MEK 0-5%

本製品には、ホルムアルデヒドはもとより、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、可塑剤 (DOP、DBP) その他、厚生労働省指針物質 (2003/7現在) を一切含有していないことを証明致します。