



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/

F 仕様 + P R T R 対策、V O C 対策 (トルエン、キシレン不含)
ワイピング目止め剤

セフティーフィーラーベース

木工家具塗装業界では、生地着色、更に目詰めといった条件が益々重要視されております。更に、環境条件を良くするため、P R T R 対策が必要になってきています。セフティーフィーラーベースは、従来のアートフィーラーを改良し、安全性と作業性を並立させた新製品であります。

特徴

1. 目詰まり性：特殊体質顔料の使用により、目詰め性が大である。
2. 密着性：特殊樹脂配合により密着性が大である。
3. 作業性：拭き取りが軽くて容易であり、乾燥性も良好である。
4. 安全性：P R T R 法をクリヤーする安全性の高い製品です。

使用方法

1. 多少沈降しておりますので、良く容器を振って御使用下さい。
2. 刷毛又はスプレーで塗布し、直ちに布で木目に擦り込むように拭き取って下さい。
スプレーの場合、専用シンナーで10～20%薄めて下さい。
3. 乾燥は夏場で2時間、冬場で3時間後に次の工程に入って下さい。
4. 特に濃色にする場合や特殊な色目を必要とする場合にはパワーステイン及び濃口パワーステインを添加して御使用下さい。
5. 本品は主剤10：1硬化剤の配合となっておりますが、主剤のみの御使用も可能です。

品種

1. ベース
2. 入 目： 18kg

代表的塗装工程

	工 程	使 用 塗 料	乾 燥 時 間
1	生地着色	セフティーフィーラーベース コスモステイン 又は パワーステイン	2 時間以上
2	中塗り	セフティーガード サンディングシーラー	1 5 時間以上
3	研 磨	サンドペーパー #320～#400	
4	上塗り	セフティーガード フラットクリヤー	



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

成分表

F 仕様 + P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)
ワイピング目止め剤

品名：セフティーファイラーベース

成分内容	配合比
ウレタン系樹脂	17
体質顔料	42
エステル系溶剤	33
ケトン系溶剤	1
脂肪族系溶剤	4
添加剤	4
合計	100

消防法による分類	労働安全衛生法による表示
第4類 第1石油類 危険等級： (引火点 8 未満)	(第二種有機溶剤含有) 酢酸エチル 5-10% 酢酸ブチル 5-10% メアセ 10-20% ソルフィット 5-10%

本製品には、ホルムアルデヒドはもとより、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、可塑剤 (D O P、D B P) その他、厚生労働省指針物質 (2003/7現在) を一切含有していないことを証明致します。