三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

【\S7G30】

Ｆ☆☆☆☆仕様（日本塗料工業会登録番号　Ｓ１６００３）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード
ＳＯ-２１４ 艶有りクリヤー

セフティーガード　ＳＯ-２１４ 艶有りクリヤーは、ＶＯＣ対策並びにＰＲＴＲ対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを含有しないウレタン樹脂系艶有り塗料です。
安全性のみならず、硬度、光沢、及び肉持ち性を重点に開発された高光沢塗料です。

Ⅰ．特徴

１．光沢に優れている。
２．高樹脂分であり、肉持ち性に優れている。
３．硬度が高い。

Ⅱ．性状

外　　観　　主剤：無色透明粘稠液　硬化剤：淡黄色透明
配 合 比　　主剤：硬化剤＝１：１　（重量比）
粘　　度　　岩田カップ　NK-2　20℃　主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%
粘度	21秒	15秒	13秒	12秒	11秒	10秒

乾　　燥　　指触：15分　半硬化：30分　硬化：3時間（塗布量：7g／尺^2）
可使時間　　６時間

Ⅲ．使用方法

１．　調整配合　　：主剤：硬化剤＝１：１　　（重量比）
２．　スプレー塗装：セフティーガードシンナーで20～30%希釈（粘度：12～13秒）

Ⅳ．注意事項

１．セフティーガード　ＳＯ-２１４ フラットの硬化剤は、非常に速干性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
２．配合比 １：１ を厳守し、万一間違った場合は、その環境或は材質その他の条件により種々なるトラブルが発生しますので充分御注意下さい。

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621　URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

【\S7G30】

平成　　年　　月　　日

成 分 表

セフティーガード SO-214 艶有りクリヤー

主　剤

ポリエステル系樹脂	３７
繊維素系樹脂	７
ケトン系溶剤	４９
ｸﾞﾘｺｰﾙｴｽﾃﾙ系溶剤	５
添加剤	２
	１００％

硬化剤

ポリイソシアネート系合成樹脂	５１
エステル系溶剤	４１
ｸﾞﾘｺｰﾙｴｽﾃﾙ系溶剤	７
添加剤	１
	１００％

	主　　剤	硬　化　剤
消防法による分類	第４類 第１石油類 （引火点：17℃）	第４類 第１石油類 （引火点： 8℃）
労働安全衛生法による表示	(第２種有機溶剤含有) MIBK　40-50% ﾒﾄｱｾ　5-10%	(第２種有機溶剤含有) 酢酸ｴﾁﾙ　20-30% 酢酸ﾌﾞﾁﾙ　10-20% ﾒﾄｱｾ　5-10%