



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

【¥S25A10】

F 仕様 ((社) 塗料工業会 登録番号 S16003)

P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン 不含)

セフティーガード S900 サンディングシーラー

セフティーガード S900 サンディングシーラーは、V O C 対策並びに P R T R 対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しないウレタンサンディングシーラーです。

更に、安全性のみならず、肉持ち性と研磨性を重視して開発された商品です。

．特徴

- 1．肉持ち性がよいので塗り重ね作業工程が短縮出来る。
- 2．ペーパーからみが少なく研磨性が良い。
- 3．乾燥性、透明性が優れている。
- 4．肌なれが良く、消泡性に優れている。
- 5．ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を含まず、環境基準をクリアーできる。

．性状

外 観

主剤：乳白色粘稠液

硬化剤：透明

配 合 比

主剤：硬化剤 = 2 : 1

粘 度

20 岩田カップ NK-2 主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
粘 度	120秒	60秒	33秒	23秒	17秒	14秒	12秒	11秒

乾 燥

指触：14分

半硬化：1時間

硬化：3時間 (20)

可使時間：3時間

研磨可能時間：3時間

．使用方法

- 1．調整配合 主剤：硬化剤 = 2 : 1
- 2．スプレー : 60 ~ 70 % のセフティーガードシンナーで希釈して下さい。

．注意事項

- 1．セフティーガード S900 サンディングシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
- 2．配合比 2 : 1 は厳守し、万一間違った場合、その環境、材質その他の条件により様々なトラブルが発生致しますので、充分ご注意下さい。



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: yzq02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: <http://www1.kcn.ne.jp/~kikyoku/>

成分表

P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

品名: セフティーガード S900 サンディングシーラー

成 分 内 容	配 合 比
（ 主 剤 ）	
アルキド樹脂	4 4 . 0
研磨剤	5 . 4
体質顔料	3 . 0
酢酸エステル系溶剤	4 6 . 0
酢酸I ¹ ル、酢酸ブ ¹ ル	
添加剤	1 . 6
合 計	1 0 0 . 0
（ 硬 化 剤 ）	
ポリイソシアネート樹脂	5 1 . 0
酢酸エステル系溶剤	4 8 . 0
酢酸I ¹ ル、酢酸ブ ¹ ル	
添加剤	1 . 0
合 計	1 0 0 . 0

本製品には、ホルムアルデヒドはもとより、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、可塑剤（DOP、DBP）その他、厚生労働省指針物質（2003/7現在）を一切含有していないことを証明致します。



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

平成 年 月 日

成 分 表

F 仕様 ((社)塗料工業会 登録番号 S16003)

P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

品名: セフティーガード S500 サンディソグシーラー

成 分 内 容	配 合 比
(主 剤)	
アルキド樹脂	42.0
研磨剤	6.4
体質顔料	3.0
酢酸エステル系溶剤	47.0
酢酸エチル, 酢酸ブチル	
添加剤	1.6
合 計	100.0
(硬 化 剤)	
ポリイソシアネート樹脂	40.0
酢酸エステル系溶剤	59.0
酢酸エチル, 酢酸ブチル	
添加剤	1.0
合 計	100.0

本製品には、ホルムアルデヒドはもとより、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、可塑剤 (D O P 、 D B P) その他、厚生労働省指針物質 (2003/7現在) を一切含有していないことを証明致します。



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

【¥S25A10】

F 仕様 ((社) 塗料工業会 登録番号 S16003)

P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

セフティーガード S500 サンディングシーラー

セフティーガード S500 サンディングシーラーは、V O C 対策並びに P R T R 対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しないウレタンサンディングシーラーです。

安全性のみならず、速乾性と研磨性を重視して開発された商品です。

・特徴

1. ペーパーからみが少なく研磨性が良い。
3. 乾燥性、透明性が優れている。
4. 肌なれが良く、消泡性に優れている。
5. ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を含まず、環境基準をクリアーできる。

・性状

外 観 主剤：乳白色粘稠液 硬化剤：透明
配 合 比 主剤：硬化剤 = 2 : 1
粘 度 20 岩田カップ NK-2 主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%
粘 度	65秒	35秒	23秒	17秒	14秒	12秒	11秒

乾 燥 指触：20分 半硬化：1時間 硬化：3時間 (20)
可使時間：4時間
研磨可能時間：3時間

・使用方法

1. 調整配合 主剤：硬化剤 = 2 : 1
2. スプレー : 50 ~ 60% のセフティーガードシンナーで希釈して下さい。

・注意事項

1. セフティーガード S500 サンディングシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
2. 配合比 2 : 1 は厳守し、万一間違った場合、その環境、材質その他の条件により様々なトラブルが発生致しますので、充分ご注意下さい。